

## Wyniki badań

### Piaskowiec jasnożółtawy drobnoziarnisty

Norma zharmonizowana:	EN 771-6:2011-05E
Wyrób budowlany:	Kamień murowy kl. I - różne wielkości, II kat.
<b>Przeznaczenie:</b> Konstrukcja murów. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.	
<b>Mianownictwo:</b>	
<b>Zasadnicze charakterystyki:</b>	<b>Właściwości użytkowe:</b>
Wymiar:	
Tolerancja wyników:	Zgodnie z normą
Kształt i wygląd:	Surowo-łupany
Gęstość objętościowa:	2085-2094 Kg/m <sup>3</sup>
Wytrzymałość na ściskanie:	36 MPa
Wytrzymałość połączenia na ściskanie:	NPD
Reakcja na ogień:	A1
Porowatość otwarta:	10,84 %
Nasiąkliwość kapilarna:	24,2 G/m <sup>2</sup> s <sup>0,5</sup>
Odporność na zamrażanie – odmrażanie:	Po 56 cyklach – 0 / 1
Współczynnik przewodzenia ciepła:	NPD