

Karta informacyjna
Piaskowiec jasnożółtawy średnioziarnisty

Lp.	Opis	Symbol	Jednostka	Wyniki badań
1	Gęstość PN-EN 1936:2001	Pr	kg/m ³	2590
2	Gęstość objętościowa PN-EN 1936:2001	Pb	kg/m ³	2200
3	Porowatość całkowita PN-EN 1936:2001	P	%	15,1
4	Szczelność PN-76/B-06714/08	S	-	0,85
5	Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym PN-EN 13755:2002	Ab	%	4,0
6	Współczynnik nasiąkliwości kapilarnej PN-EN 1925:2001	Ci	g/m ² x s ^{0,5}	151,27
7	Mrozoodporność PN-85/B-04102	-	cykl	25 cykli
8	Ścieralność na tarczy Bohema (powietrzno-sucha) PN-84-B-04111	S	mm	4,3
9	Ścieralność na tarczy Bohema (po nasyceniu wodą) PN-84-B-04111	-	mm	4,8
10	Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym PN-EN 1926:2001	R	Mpa	53,5
11	Wytrzymałość na ściskanie w stanie nasycenia wodą PN-EN 1926:2001	-	Mpa	53,5
12	Wytrzymałość na ściskanie po badaniu mrozoodporności PN-EN 1926:2001	-	Mpa	45,5
13	Wytrzymałość na zginanie w stanie powietrzno-suchym PN-EN 12372:2001	Rtf	Mpa	4,7
14	Wytrzymałość na uderzenie PN-67/B-04115	-	Ilość uderzeń	11